








Produktinformation

Messmethoden:

Shore A, A0/E, B, O, C, D, D0, 00, 000, Bareiss Variant C (Asker C)

Normen:

DIN ISO 7619, DIN EN ISO 868, NFT T 51-174, ASTM D 2240, BS 903 Part. A 26

Messmethode	Anwendungsbereiche	Normen	Mindestmaterialstärke [mm]	Eindringkörper Kugel Ø [mm]
Shore A	Weichgummi, Elastomere, Naturkautschukprodukte, Neopren, Gießharz, Polyester, Weich-PVC, Leder, Druckwalzen, usw.	DIN EN ISO 868	4	
		DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A 26	6	
Asker C	wie Shore A	SRIS 0101, ABNT NBR 14455	6	
Shore A0 Shore E	wie Shore A	DIN ISO 7619 ASTM D 2240	6	
Shore B	mittelharte Werkstoffe aus Gummi, Schreibmaschinenrollen, Plattenware	ASTM D 2240	6	
Shore D	Hartgummi, harte Kunststoffe, Acrylglas, Polystyrol, steife Thermoplaste, Resopal, Druckwalzen, Vinyl-Platten, Cellulose-Acetat usw.	DIN EN ISO 868	4	
		DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A 26	6	
Shore D0	Plastik und mittelharte bis harte Gummiwerkstoffe	ASTM D 2240	6	
Shore 0	weichelastische Stoffe, Druckrollen, mittelfeste, textile Gewebe, Nylon, Orlon, Perlon, Rayon	ASTM D 2240	6	
Shore 00 Shore 000	Moos- und Zellgummi, Schaumgummi, Silikon	ASTM D 2240	6	